

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Haftgrund.

1-Komponenten, chromatfrei, schnelltrocknender Haftgrund mit ausgezeichneten Rostschutzeigenschaften und sehr guter Haftfähigkeit. Ohne Zinkgehalt. Mit Schweissbarkeitszertifikat DVS 0501 Nr.: 275/670/99/925.

Verpackung:	1,0L; 400 ml Spray.
Produkt und Zusatzstoffe:	APP 1K Haftgrund APP 2K Verdünnung AVS
Farbe:	Rotbraun.
Ergiebigkeit:	6 - 8 m ² /l Achtung! In der Tat hängt die Ergiebigkeit von solchen Faktoren ab, wie z.B.: Form des Objekts, Untergrundsrauheit, Auftragsverfahren und Arbeitsbedingungen.
<u>Anwendung</u>	Geeignet zum aktiven Korrosionsschutz der Karosserien von PKWs, LKWs und Bussen.
<u>Untergrund:</u> Geeignete Untergründe:	Eisen, Stahl, verzinktes Stahlblech, Aluminium. Geschliffene Übergangsstellen der werksoriginalen Anstriche und der Polyesterauffüllungen. Achtung! Nicht auftragen auf: Oberflächen, die mit dem thermoplastischen Lack (T.P.A.) überzogen wurden.
Vorbereitung des Untergrunds:	Die etwaigen Korrosionsstellen genau entfernen und mit dem Schleifpapier P240-P320 trocken schleifen. Die Übergangsstellen zum Altanstrich und Polyesterauffüllungen ausgleichen. Vor Aufspritzung der Grundierung die anzustreichende Oberfläche entstauben und mit dem Reiniger W900 entfetten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Haftgrund.

Gebrauchsanweisung:

Mischverhältnis:

Um eine entsprechende Aufspritviskosität zu erreichen, soll bis 50% der APP 2K Verdünnung AVS zugegeben werden.

Aufspritviskosität bei +20°C: 18-22 s 4 mm DIN.

Auftragen:

Mittels der Spritzpistole mit einer Düse $\varnothing 1,3\text{-}\varnothing 1,5$ mm beim Luftdruck von 3,0 bis 4,0 bar auftragen.

Anzahl der Schichten: 1-2.

Schichtdicke: 10-15 μm .

Empfohlene Arbeitsbedingungen:

- minimale Arbeitstemperatur: +10 °C
- maximale Relativfeuchtigkeit: 80%

Zwischenschichtsverdampfungszeit bei +20°C:
10 Minuten.

Trocknen:

Bei +20 °C:

Staubtrocken: 10-20 Minuten

Handhabungsfähig: 20-30 Minuten

Anstreichfähig: 30-40 Minuten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Haftgrund.

Deckbarkeit:

Nach 30-40 Minuten ohne schleifen folgende Produkte auftragen:

- APP 1K Füller – bei stellenweisen Reparaturen
- APP 2K Acryl Füller 5:1 – bei kompletten Reparaturen
- APP 2K HS Acryl Füller 4:1 – bei kompletten Reparaturen
- 1- und 2-Komponenten Decklacke, wie z.B.: APP 2K Acryl Lack, APP Color MIX RAL 2:1, APP Acryl Lack MS 2:1 RAL.

Achtung!

Auf den Haftgrund keine Polyesterprodukte, Basisfarben und wasserlöslichen Basislacke auftragen.

Gerätereinigung:

Nitrocellulose-Lösemittel.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.
Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.

Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

VOC:

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

780 g/l für APP 1K Haftgrund

840 g/l für APP 1K Haftgrund Spray

Max. VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

679 g/l für APP 1K Haftgrund

666 g/l für APP 1K Haftgrund Spray

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Wrzeźnia ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.