



Anwendungstechnische Information.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Korrosionsbeständiger 1K Wash Primer.

Priomat 1K Wash Primer 3255 Rotbraun ist ein zinkchromatfreies 1K Produkt für die Pkw-Reparatur.

- Bietet guten Korrosionsschutz.
- Zeigt gute Haftung.
- Schweißprüfzeugnis vorhanden.



Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.




An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 3255


Produktvorbereitung für die Verarbeitung STANDARD



Der Einsatz von angemessener persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
 Geschliffene und gereinigte galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium.
 Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene Flächen.
 Gut angeschliffene und gereinigte Alt- bzw. Werkslackierung.
 Geschliffene und gereinigte Original-Werksgrundierung (E-coat)



Primer		Verdünnung	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
100 %	100	40 %	32
3255		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	



Nicht zutreffend




	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.3 - 1.5 mm	1.5 - 2 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Zerstäuberdruck

siehe Herstellerangaben



1 - 2 Spritzgänge

Endabluft: 15 Min - 20 Min



2K Füller

VOC-konform

2004/42/IIB(c)(780) 780: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 780 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 780 g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Produkte


Priomat® 1K Wash Primer 3255
 Permacron® MS Duraplast 8580
 Permacron® Verdünnung 3364
 Permacron® Verdünnung 3365 lang
 Permacron® Verdünnung 3380
 Permacron® Verdünnung 3385 lang

Produktmix



Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Phoenix und im jeweiligen Merkblatt. Die Auswahl von Härter und Verdünnung sollte möglichst abhängig von der Verarbeitungstemperatur und der Größe des Reparaturbereichs erfolgen.

3380	Mittlere Verdünnung geeignet für Teile-, Mehrteile- und großflächige Reparaturen. Hauptsächlich eingesetzt bei Temperaturen von 15-30°C.
3385	Lange Verdünnung für Mehrteile- bis hin zu Ganzlackierungen. Hauptsächlich eingesetzt bei hohen Temperaturen von 30-40°C.
3364	Mittlere Verdünnung geeignet für liegende Flächen sowie Teile- bis hin zu Ganzlackierungen. Hauptsächlich eingesetzt bei Temperaturen von 20-30°C.
3365	Lange Verdünnung geeignet für die Reparatur von mittleren bis großen Flächen. Empfohlen auch für wärmere Temperaturen von 25-35°C.
8580	Beschleunigte kurze Verdünnung geeignet für Speed Repair und Teilereparaturen. Empfohlen für kältere Verarbeitungstemperaturen.



15 - 30 µm



Nach Gebrauch mit einem geeigneten lösemittelhaltigen Pistolenreiniger reinigen.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18°-25°C).
- 1-2 mal mit Flachpinsel streichen (Verarbeitungsviskosität gleich Lieferviskosität)
- Nicht mit Polyesterprodukten, Epoxyprodukten oder wasserverdünnbaren Produkten überarbeiten.
- Dieses Produkt hat auf Stahl eine Freilagerbeständigkeit von 3 Monaten, dabei sollte eine Trockenschichtdicke von 50 micron nicht unterschritten werden.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.