

Marine & Protective Coatings

WILKOTEX PRIMER ZP

Qualitäts-Nr./Farbton SAG Nr. gemäß Farbton SAG 3900 rotbraun
SAG 7201 grau

Produktbeschreibung Schnell trocknender, aktiver Primer für den Korrosionsschutz auf Alkydharzbasis mit Zinkphosphat.

Anwendungsbereich Als Primer oder Zwischenanstrich in Alkydharz-Systemen für den Innen- und Außenbereich in der Industrie und im Schiffbau im Überwasserbereich.

Zulassung und Zertifikate Schwer entflammbar nach SeeBG Nr. 116.209 und SOLAS Konvention, IMO Resolution 653.

Produktinformationen

Festkörpervolumen ca. 53 % (je nach Farbton)
Standardschichtdicke trocken 40 µm, nass ca. 75 µm oder trocken 80 µm, nass ca. 150 µm
Theoretische Ergiebigkeit ca. 13,2 m²/ltr. = 10 m²/kg bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen
Dichte ca. 1,32 g/cm³, abhängig vom Farbton

Flammpunkt + 25°C
VOC < 540 g/ltr.
Lagerfähigkeit ca. 12 Monate (unter normalen Bedingungen)

Applikationsdaten

Topfzeit ---
Applikationsmethode Vorzugsweise Airless-Spritzen; Streichen und Rollen möglich.
Düsengröße 0,017" - 0,021"
Verdünnung VCC 20 / VCC 20 M

Trocknungszeiten bei 65 % rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>	<u>+ 5°C</u>	<u>+ 10°C</u>	<u>+ 20°C</u>	<u>+ 30°C</u>
Staubtrocken		1,5 Std.	1 Std.	0,5 Std.	15 Min.
Überarbeitbarkeit	mind.	5 Std.	3 Std.	2 Std.	2 Std.
Bemerkung Applikation auch unter niedrigeren Temperaturen möglich.					

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbereitung Zu beschichtende Flächen müssen frei sein von Rost, Walzhaut, Öl, Fett, Salz, und Feuchtigkeit. Lose Reste von Altbeschichtungen sind zu entfernen und Fehlstellen mechanisch zu reinigen.

Allgemeines

Sicherheitsempfehlungen a) für ausreichende Belüftung sorgen
b) keinen Sprühnebel einatmen
c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
d) Berührung mit der Haut vermeiden
e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Verfügbarkeit weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.